

PLAVICON

PINTURAS PARA PILETAS





PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE / PILETAS

1

PILETAS NUEVAS

La pileta debe tener 6 meses de antigüedad



Lavar con una solución de agua y ácido muriático



Dejar secar de 48 a 72hs



1. Las piletas de hormigón armado o mampostería deben tener una antigüedad de 6 meses, periodo en el cual debió permanecer llena.
2. Vaciarla, lavar con una solución de agua y ácido muriático 1:7.
3. Enjuagar, dejar secar.
4. Eliminar desmoldantes/desencofrantes con agua y detergente.
5. Si hubiera algas o moho, lavar con agua y lavandina.
6. Dejar secar de 48 a 72 hs, dependiendo del clima y la época del año.





PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE / PILETAS

2

PILETAS PINTADAS

Retirar la capa de pintura que se encuentre ampollada



Lijar la superficie de la pileta por completo



Eliminar moho o algas con agua y lavandina



Sellar las fisuras con Plavicon Sellador Piletas



1. Retirar la capa de pintura que se encuentre ampollada o semidesprendida, la superficie debe quedar firme.
2. Cepillar y limpiar eliminando todo vestigio de suciedad. Lijar por completo la superficie de la pileta. Luego enjuagar y dejar secar.
3. Profundizar la limpieza en la línea de flotación, a esa altura de la pared se acumulan materias grasas y resinas.
4. De existir moho o algas, deben eliminarse con una solución de lavandina y agua.
5. Para retirar restos de materias grasas o productos solares (bronceadores o pantallas solares), utilizar una solución de agua y detergente.
6. Enjuagar con agua y dejar secar por un período de 24 hs. De contar con una hidrolavadora, puede ser empleada para realizar este procedimiento, o bien para hacer un lavado inicial mas intensivo previo al comienzo del trabajo, si el estado de la pileta así lo ameritara.
7. Sellar fisuras con el Sellador Plavicon Piletas. Asegurarse de colocar el producto dentro de la fisura y no solo superficialmente. Para ello, abrir la fisura con el canto de la espátula, eliminar partículas y resto de polvillo. Para evitar que el producto se adhiera a la espátula o al dedo, humedecerlos previamente con aguarrás. Colocar el sellador, dejar secar 12 hs mínimo.
8. Debe respetarse el tipo de pintura preexistente. Si no fuera posible, retirar por completo el producto anterior.
9. Si previamente se utilizó pintura a la cal, asegurarse de retirarla por completo.



CORRECTA APLICACIÓN

/PILETAS

3

PASO A PASO

Puede hacerse con rodillo, pinceleta o soplete ó pincel



Pintar a pincel los bordes y encuentros



Aplicar un mínimo de 2 manos, 1 mano por día



Realizar la aplicación con buen clima



1. Puede aplicarse a rodillo, pinceleta o soplete.
2. En piletas nuevas, la primera mano se debe diluir un 10% como máximo, siguiendo las instrucciones del envase. La segunda mano se aplicará pura.
3. Si es repintado, utilizar el producto sin diluir.
4. Revolver muy bien. En caso de utilizar más de un envase, mezclarlos para obtener un acabado uniforme.
5. Pintar a pincel los bordes y los encuentros entre piso y paredes.
6. Aplicar un mínimo de 2 manos, una sola mano por día. Dejar secar el tiempo indicado en el envase.
7. La aplicación y los tiempos de secado deben realizarse con buen clima, entendiéndose por ello a temperaturas no menores a 8° ni mayores a 28°, humedad ambiente inferior al 70%, sin pronóstico de lluvia.
8. Recomendamos trabajar por la mañana, una vez que haya secado el rocío. Evitar los horarios de mayor intensidad solar. No pintar por la noche.





CORRECTA APLICACIÓN / BORDES

4

Para restaurar, renovar y proteger bordes de piletas y solarios, sin alterar las propiedades del piso original, manteniendo las características térmicas y antideslizantes de la superficie, e inhibir la proliferación de algas, hongos y microorganismos y la fijación de suciedad. Se deberán seguir los siguientes pasos:

1. Cepillar y limpiar la superficie eliminando todo vestigio de suciedad, polvo, grasitud y material descascarado. En caso de existir musgo u hongos, eliminarlos con lavandina diluida en un 70% de agua, dejando actuar para luego enjuagarla con abundante agua. Dejar secar 24 hs.
2. Aplicar con pincel o rodillo en 2 o 3 manos cruzadas, pudiéndose diluir la primera mano hasta 10 % con agua para asegurar el espesor de la película requerido. Asegurarse de embeber y rellenar toda la superficie. Dejar secar entre manos al menos 6 horas, secado final 24 hs. Para liberar al uso, esperar 1 semana.
3. Aconsejamos realizar este trabajo entre septiembre y diciembre, con temperatura entre 10 y 30 °C, humedad menor al 70%, sin previsión de lluvia. Trabajar por la mañana, una vez seco el rocío. Evitar aplicar con incidencia solar directa.





PREGUNTAS Y PRESENTACIÓN

5

PREGUNTAS

¿Qué ocurre si llueve durante el secado entre manos?

Una vez que pare de llover, se procederá a retirar el agua acumulada dentro de la piscina, secar con trapo de piso la superficie y comenzar a contar el tiempo de secado a partir de ese momento.

¿Cuánto tiempo debo esperar para llenar la pileta luego de pintarla?

Para el llenado se debe esperar 5 días si se aplicó base solvente, 7 días para base acuosa

¿Para repintar, debo utilizar el mismo producto?

Aconsejamos utilizar un producto de la misma base que se utilizó anteriormente (solvente o acuosa), para evitar ampollamientos o desprendimientos.

¿Puedo pintar piletas de plástico o fibra de vidrio?

La pileta deberá tener una antigüedad mínima de 5 años. Previamente retirar sarro, salitre, moho y toda impureza adherida a la superficie, lavando con soluciones de ácido muriático, detergente y cloro, enjuagar abundantemente. Lijar toda la superficie para generar rugosidad y obtener mayor anclaje. Posteriormente, enjuagar para retirar el polvo. Aplicar dos manos sin diluir.





PRODUCTOS PARA PILETAS

PILETAS BASE ACUOSA



REVESTIMIENTO PARA PISCINAS BASE ACUOSA

Presentación Envases de 1, 4, 10 y 20 litros
Colores Preparados Azul Caribe, Azul Profundo, Verde Esmeralda, Arena y Blanco.
Tintometría 2024 colores en el Sistema Plaviconcolor.
Rendimiento 10 a 12 m² por litro.

PISCINAS CAUCHO CLORADO



REVESTIMIENTO CON CAUCHO CLORADO

Presentación Envases de 1, 4 y 20 litros
Colores Preparados Azul Atlántico y Blanco.
Rendimiento 8 a 10 m² por litro.

PILETAS BASE SOLVENTE



REVESTIMIENTO CON CAUCHO ACRÍLICO

Presentación Envases de 1, 4 y 20 litros
Colores Preparados Azul Cielo y Blanco.
Rendimiento 8 a 10 m² por litro.

PLAVIPINT PILETAS BASE ACUOSA



PINTURA PARA PILETAS ACRÍLICA

Presentación Envases de 4 y 20 litros
Colores Preparados Azul
Rendimiento 10 a 12 m² por litro

PLAVIPINT PILETAS PROFESIONAL



REVESTIMIENTO PROFESIONAL PARA PISCINAS

Presentación Envases de 4 y 20 litros
Colores Preparados Azul.
Rendimiento 8 m² por litro.

BORDES ATÉRMICO



REVESTIMIENTO PARA BORDES DE PILETAS

Presentación Envase de 4 litros
Colores Preparados Arena y Cuarzo
Rendimiento 6 a 8 m² por litro

SELLADOR PILETAS



SELLADOR SINTÉTICO PARA PISCINAS

Presentación Envases de 1.25, 5 y 25 kilos
Cartucho de 450 gr.
Colores Preparados Azul.
Rendimiento 40 gr por metro lineal.



0810-77-PLAVICON
(752842)

011-4711-4000

info@plavicon.com
www.plavicon.com